

ЕГЕРЬ-МУЛЬТИГРУНД 715

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА

Универсальная, обеспечивающая хорошую адгезию грунтовка для наружных и внутренних работ.

Свойства	Активная защита от коррозии в системе покрытия, превосходная устойчивость к атмосферным воздействиям, быстросохнущая, с хорошей растекаемостью, чрезвычайно хорошая схватывающая способность, устойчивая к воздействию материалов на нитрооснове, устойчивая к температуре 80*С (сухое тепло).
Область применения	Для грунтовочных красок по дереву, железу, стали, цинку, алюминию, по различным синтетическим материалам(твердый ПВХ, полиэстер, полиамид), для наружных и внутренних работ
Цвет и степень глянца	Матовая. Красно-коричневый РАЛ 3009 Зеленый РАЛ 6011 Серый РАЛ 7001 Белый РАЛ 9010 Черный РАЛ 9005
Плотность	1,30-1,40 в зависимости от цвета
Связующая основа	Специальные искусственные смолы
Разбавитель	Специальный разбавитель 44. В случае замены: нитроразбавитель. При нанесении кистью или валиком работать, по возможности, без добавления разбавителя.
Расфасовка	12 x 100 мл (только для белого 9010 и красно-коричневого 3009); 6 x 375 мл; 6 x 750мл; 6 x 2,5 л; 10л
Время высыхания	4-6 часов. Через 6 часов можно окрашивать повторно. Полное высыхание около 24 часов.
Расход	-валиком/ кистью: 10 м.кв./л -разбрызгивание: 7 м.кв./л
Время высыхания	При t*= 20*С и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	-от пыли: 30-40 минут -на отлип: 50-60 минут -повторная окраска: через 2 часа. В сухом и прохладном месте в заводской упаковке, после использования упаковку плотно закрывать.
Рекомендации по применению	Беречь от детей! Основа должна быть сухой и очищенной от окалины, масел, жиров, пыли и других загрязнений, отделяющуюся ржавчину и вальцовочную пленку обязательно удалить. На местах твердого припоя полностью удалить остатки буры. Оцинкованные поверхности Продукты коррозии, жиры и другие загрязнения следует тщательно удалить. Для подготовки оцинкованных поверхностей зарекомендовала себя обработка поверхности разбавленным нашатырным спиртом в сочетании со смачивающим веществом (на 10 литров воды взять 1/2 литра нашатырного спирта и 1 столовую ложку жидкого мыла). Этой смесью шлифуется поверхность, пока пена не станет металлически - серой. Пену оставить воздействовать на металлическую поверхность в течение 10 минут, затем промыть чистой водой и высушить. Лучше всего зарекомендовала себя легкая обработка из пескоструйного аппарата.

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:

Комсомольский проспект, д. 38/16

☎ 8-499-245-52-54, 245-50-54, факс:8-499- 245-63-77

ЕГЕРЬ-МУЛЬТИГРУНД 715 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА

Рекомендации по применению	Алюминий Перед нанесением покрытия обезжирить нитроразбавителем и зашкуриванием удалить ржавчину.
	Синтетические материалы Смыть загрязнения универсальным очистителем и хорошо промыть. Зашкурить тонким наждаком и затем протереть тканью, смоченной в спирте или уайт-спирите.
	Старые покрасочные слои проверить на прочность и зашкурить.
	Система нанесения покраски
	железо, сталь, цинк: 2 слоя Егерь-Мультигрунд 715 2 слоя декоративного лака
	алюминий, синтетич. мат.: 1 слой Егерь Мультигрунд 715 1-2 слоя декоративного лака
дерево (внутр. работы) 1 слой Егерь-Мультигрунд 715, разбавленный на 25% 1 слой Егерь-Мультигрунд 715 неразбавлен.	
дерево (наружные работы и во влажных помещениях от посинения) 1 слой Фунгицидная изолирующая грунтовка 2 слоя Егерь-Мультигрунд 715 1 слой Декоративного лака	

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:

Комсомольский проспект, д. 38/16

☎ 8-499-245-52-54, 245-50-54, факс: 8-499- 245-63-77