

ВФФ 41

Дисперсионная краска для внутренних работ

Свойства	Высококачественная дисперсионная краска для внутренних работ. Не содержит вредных компонентов и растворителей. Белая, высокоукрывистая, водостойкая, моющаяся
Использование	Устойчива к атмосферным и промышленным воздействиям во всех климатических зонах обладает хорошей пародиффузионностью при использовании внутри помещений - очень стойкая на истирание
Цвет и степень глянца	Матовая белая.
Плотность	1,65
Связующая основа	Акрилат-сополимерная, синтетический латекс
Пигментная основа	Облагороженный титан-диоксид-рутил и селекционные экстендеры.
Обработка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, способной нести нагрузку, тщательно очищенной от сыплющихся и отделившихся субстанций. Сильно впитывающие поверхности должны быть подготовлены соответствующим образом. Перед покраской поверхность прогрунтовать специальной акрилатной грунтовкой Вфф-90 (5 л концентрата грунтовочного +10 л воды). Работать при температуре не ниже +8°C. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, хорошо закрыть. Грунтовочные брызги и капли удалять в мокром свежем состоянии с помощью воды. Материал ,разбавленный водой выработать, как можно быстрее .Благоприятная температура проведения работ + 20°C. <u>Особые рекомендации:</u> Наносить при температуре не ниже +8°C!
Время высыхания	4-6 часов. Через 6 часов можно окрашивать повторно. Полное высыхание около 24 часов.
Расход	200 -285 мл /м2 каждого отдельного слоя
Тонирование	Универсальными тонерами МИКСОЛЬ.
Способ нанесения	кисть, валик, набрызг (добавлять 10% воды)
Хранение	Хранить в сухом прохладном месте, беречь от мороза!!! Срок хранения неразбавленного материала 1 год.
Очистка инструмента	Водой.

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:

Комсомольский проспект, д. 38/16

☎ 8-499-245-52-54, 245-50-54, факс:8-499- 245-63-77