

ВФФ 58

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА, БЛЕСТЯЩИЙ ШЕЛК

Латексная краска, не содержащая растворитель, диффузионная, стойкая на истирание.

Область использования	Для наружных и внутренних работ, для износостойких покрытий. Например, для обоев под покраску, чтобы подчеркнуть эффектность структуры.
Цвет и степень глянца	Белый, блестящий шелк.
Плотность	1,32
Связующая основа	Акрилат-сополимерная, не содержит растворителей и пластификаторов.
Пигментная основа	Доочищенный титан-диоксид-рутил и селективные экстендеры.
Свойства	При наружном нанесении материал устойчив к атмосферным воздействиям во всех климатических зонах. При внутренних работах устойчива к истиранию, загрязнениям, к воздействию слабых щелочей и кислот, например, стирального порошка и дезинфицирующих средств. Совместимость с другими продуктами: можно смешивать с дисперсионными красками в любой пропорции.
Хранение	Хранить в сухом прохладном месте, беречь от мороза. Вскрытые упаковки тщательно закрывать. Разбавленную водой краску использовать в короткие сроки.
Разбавитель	вода
Расфасовка	5,0 л; 10 л
Очистка инструментов	после работы промыть водой.
Расход	150 мл/м ² каждого слоя. Точный расход устанавливается на конкретном объекте пробным путем.
Температурный режим	Не ниже +8°C, при более низких температурах нарушается пленкообразование.
Особые рекомендации	Не наносить во время дождя, при интенсивном воздействии солнечных лучей и на сильно разогретую основу, так как на поверхности красочного покрытия могут образоваться волосяные трещины. При фасадных работах достаточная толщина слоя обеспечивает прочность покрытия. Слишком сильно не разбавлять.
Способы нанесения	Кистью, валиком. Безвоздушное нанесение: - величина сопла 0,018-0,021 дюймов - угол распыла 50° - давление 180 бар - добавление разбавителя до 10%
Рекомендации по использованию	1. Перед окрашиванием краской ВФФ 58 основу следует прогрунтовать: известково-цементная штукатурка ВФФ 90 известково-гипсовую и гипсовую штукатурку ВФФ 90 бетон ВФФ 90 асбестоцемент ВФФ 90 2. Промежуточный слой: нанести ВФФ 58, разбавленную до 10% 3. Завершающий слой: нанести ВФФ 58, разбавленную до 5% или неразбавленную.

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:
Комсомольский проспект, д. 38/16
☎8(499)245-52-54, 245-50-54, 245-90-06
факс:8(499)245-63-77