

ВФФ 633 (ПЕРЛОСАН)

Смоло-силиконовая фасадная краска с «каплеотталкивающим» эффектом
Благодаря особой химической формуле материала – высохший покрасочный слой на фасаде не сцепляется с дождевыми каплями.

Свойства материала	Погодостойкая во всех климатических зонах. Предохраняет фасады от грибковых и водорослевых поражений (в состав введены фунгицидные и альгицидные компоненты), Прочная к промышленным воздействиям, великолепная урывистость, Устойчива к воздействию щелочей, сохраняет структуру, высокая паропроницаемость).
Цвет и степень глянца	Матовая белая.
Обработка поверхности	<p>Подоснова должна быть сухой, способной нести нагрузку. Отвалившиеся куски штукатурки удалить. Сыпучие штукатурные слои очистить и обеспылить. Бетон очистить от загрязнений (от опалубочных масел). Проверить впитывающую способность.</p> <p>Успешный результат работы зависит от грамотной и тщательной подготовки поверхности.</p> <p>Впитывающие и сильно впитывающие поверхности следует для хорошего укрепления обработать ВФФ 67 - смоло-силиконовый укрепитель основы или ВФФ 672 - смоло-силиконовой глубинной грунтовкой. Укрепляющему слою дать впитаться. В случае необходимости, наносить мокрый по мокрому - 2 раза. После высыхания, ВФФ 67 не должна образовывать глянцевую поверхность. Для выравнивания оптически неровных минеральных поверхностей - использовать ВФФ 66 – Смоло-силиконовый наполнитель.</p>
Нанесение	Перед нанесением краску хорошо перемешать. Наносить валиком или щеткой/кистью. Для получения долговечной покраски как правило необходимо двухслойное нанесение. Первый слой ВФФ 633 «ПЕРЛОСАН» может быть разбавлен на 5% водой.
Расход	<p>В зависимости от структуры и свойств поверхности, а также способа нанесения расход составляет 150-200 мл/м². Точный расход устанавливается на конкретном объекте методом проб. Избегать прямых солнечных лучей, дождя, не наносить при температуре ниже +8°C (учитывать температуру самого объекта).</p> <p>Никогда не наносить на лаки, масляные краски, на высоко-глянцевые или шелковисто-глянцевые краски.</p>
Тонирование	ВФФ ВЕФА-СИЛАН тонирующими концентратами, не более 5% от объема краски.
Хранение	Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от мороза!!!
Очистка инструмента	Водой.

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:

Комсомольский проспект, д. 38/16

☎ 8-499-245-52-54, 245-50-54, факс:8-499- 245-63-77