

ВФФ 71

ФАСАДНАЯ ЗАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КРАСКА

Матовая синтетическая дисперсионная краска с хорошей заполняющей способностью Для наружных и внутренних работ ,с хорошим заполнительным эффектом (для заполнения волосяных трещин). Для наружных и внутренних работ.

Особые свойства	Погодостойкая, экономичная, матовая, хорошо укрывающая, с нейтральным запахом, быстросохнущая, пародиффузионная (дышащая), заполняющая, легкая в работе, экологически чистая
Использование	Устойчива к атмосферным и промышленным воздействиям во всех климатических зонах обладает хорошей пародиффузионностью при использовании внутри помещений -очень стойкая на истирание
Цвет и степень глянца	Матовая белая.
Плотность	1,65
Связующая основа	акрилат-сополимерная, синтетический латекс
Пигментная основа	облагороженный титан-диоксид-рутил и селекционные экстендеры
Обработка поверхности	Поверхность должна быть чистой, сухой, способной нести нагрузку, тщательно очищенной от сыплющихся и отделившихся субстанций. Сильно впитывающие поверхности должны быть подготовлены соответствующим образом. Перед покраской поверхность прогрунтовать специальной акрилатной грунтовкой БЕК 5 (5 л концентрата грунтовочного +10 л воды). Работать при температуре не ниже +8°C. Избегать прямого сильного солнечного воздействия при выполнении наружных работ. Поверхности, не подлежащие окрашиванию, хорошо закрыть. Грунтовочные брызги и капли удалять в мокром свежем состоянии с помощью воды. В зависимости от влажности воздуха грунтовка пригодна для последующей окраски через 24 часа . Не смешивать с другими грунтовками. Материал ,разбавленный водой выработать, как можно быстрее .Благоприятная температура проведения работ + 20°C Особые рекомендации: Не наносить краску по наружным поверхностям во время дождя! то же распространяется на работы при сильном солнечном воздействии, при сильной накаливаемости основы. Может наступить так называемый эффект "выжигания" с образованием волосяных трещин. При выполнении фасадных работ достаточная толщина покрытия определяет долговечность покрытия. Поэтому наносить краску насыщенным слоем . Не разбавлять слишком сильно.
	Наносить при температуре не ниже +8°C !
Время высыхания	4-6 часов. Через 6 часов можно окрашивать повторно. Полное высыхание около 24 часов.
Расход	В зависимости от состояния и структуры основы расход составляет 200 -250 мл/м2 x 2 слоя по твердой поверхности . Точный расход устанавливать на объекте.
Тонирование	Универсальными тонерами МИКСОЛЬ.
Хранение	Хранить в сухом прохладном месте, беречь от мороза!!! Срок хранения неразбавленного материала 1 год.
Очистка инструмента	Водой.

Хазери

E-mail: info@hageri.ru
www.hageri.ru

Центральный офис и Салон-магазин «Дизайн стен»:

Комсомольский проспект, д. 38/16

☎ 8-499-245-52-54, 245-50-54, факс:8-499- 245-63-77